

PRODUKTBESCHREIBUNG

VA.03 / QC AC-VERTICAL BINDER 03 ist eine hoch viskose 1-Komponenten Copolymerakrylatdispersion. Dieser thixotrope transparente und vergilbungsfreie Kunststoff wird als Bindemittel für Sockel oder vertikale Stoßkanten aus Kiesel verwendet.

ANWENDUNG

Es ist möglich, Sockel oder vertikale Stoßkanten mit Kiesel zu bedecken. Hierfür sollte das zu behandelnde Teil zuerst mit VA.03 / QC AC-VERTICAL BINDER 03 gestrichen werden. Dann den trockenen Deko-Kiesel mit ± 18 % VA.03 / QC AC-VERTICAL BINDER 03 zu einer homogenen Masse mischen.

Danach die dickflüssige Masse auf die noch nassen, vertikalen Oberflächen auftragen mit einem rostfreie Spachtel. Wenn ausreichend trocken, ist es möglich nach 24 Stunden das flache Teil an zu bringen.

Durch gute Belüftung erzielt man eine schnellere Aushärtung.

ACHTUNG

Nicht möglich mit SM-farben!

Wann Sie dichten mit SAD ist es ganz wichtig zu warten auf die fast vollständige Aushärtung (mindestens 3 Tage)

VA.03 / QC AC-VERTICAL BINDER 03 ist nur geeignet zur Anwendung im Innenbereich.

EIGENSCHAFTEN

	VA.03 / QC AC-VERTICAL BINDER 03
Sehr einfach zu verarbeiten	
PH-Wert	8 - 9
UV-beständig	
MFT	4°C
Farbe	milchfarbene, mayonnaiseartige Paste, die bei der Trocknung einen vollständig transparenten Film ergibt
Dichte	1,02 bei 20°C
Viskosität	thixotrope Paste
Verbrauch	±18% auf trockenem Untergrund
Reinigung der Werkzeuge	Wasser
Lagerfähigkeit	in einem trockenen und kühlen, jedoch frostgeschützten Raum ist VA.01 in geschlossener Verpackung mindestens 6 -12 Monate haltbar.
Trocknung	nach 24 Stunden fast vollständige Aushärtung nach 7 Tagen
Verpackung	100 % vollständige Aushärtung nach 28 Tagen 10 kg Eimer oder auf Bestellung

SICHERHEIT

Vor dem Gebrauch immer erst aufmerksam das Material Sicherheitsdatenblatt der jeweiligen Produkte lesen!

