

PRODUCTOMSCHRIJVING

VA.03 / QC AC-VERTICAL BINDER 03 is een hoog visceuse 1-komponent copolymeer acrylaat dispersie. Deze gethixotropeerde transparante en niet-vergelende kunststof is bedoeld als bindmiddel om plinten of de verticale stootborden van trappen te maken met siergrind.

TOEPASSING

Indien gewenst is het mogelijk om de plinten en verticale stootborden van trappen te bekleden met siergrind. Hiervoor dient eerst het te behandelen stuk in gestreken te worden met VA 03. Daarna kan men het droge siergrind mengen met $\pm 18\%$ VA.03 / QC AC-VERTICAL BINDER 03 tot een homogene massa.

Vervolgens brengt men deze smeügemassa aan op de nog natte verticale vlakken met een roestvrije plakspaan. Mits voldoende drogingsomstandigheden, kan men na ± 24 u het horizontale gedeelte van de siergrindvloer aanbrengen. Dankzij een goede ventilatie bekomt men een snellere uitharding.

OPGELET

Door gevaar op oxidatie is VA.03 / QC AC-VERTICAL BINDER 03 niet mogelijk met de sm-kleuren.

Indien plinten of verticale stootborden worden dichtgezet met SAD, moet de VA.03 / QC AC-VERTICAL BINDER 03 helemaal uitgehard zijn. Dit kan tot 72 uur duren!

VA.03 / QC AC-VERTICAL BINDER 03 kan enkel voor binnentoepassingen gebruikt worden.

EIGENSCHAPPEN

	VA.03 / QC AC-VERTICAL BINDER 03
Zeer eenvoudig te verwerken	
PH-waarde	8 – 9
UV-bestendig	
MFT	4°C
Kleur	melkkleurige mayonaise-achtige pasta die bij droging een volledig transparante film geeft
Dichtheid	1,02 bij 20°C
Viscositeit	thixotrope pasta
Verbruik	$\pm 18\%$ op het droge grind
Reinigen van gereedschap	water
Bewaring	in een droge en koele doch vorstvrije, ruimte is VA.01 minimaal 6 – 12 maanden houdbaar in een gesloten verpakking.
Verpakking	emmers van 10 kg of op aanvraag
Droging	na 24 uur droog aan het oppervlak na 72 uur doordroog (bij 20°C en voldoende ventilatie) Bijna volledige doorharding na 7 dagen 100% volledige doorharding na 28 dagen

VEILIGHEID

Voor gebruik: lees vooraf altijd en grondig de MSDS-fiche van de gebruikte producten.

