

EVB / QC EP-VERTICAL BINDER

24/8/2023

PRODUCTOMSCHRIJVING

EVB / QC EP-VERTICAL BINDER is een thixotroop, twee component, epoxy bindmiddel voor het vertikaal aanbrengen van steen-tapijt.

TOEPASSING

Dit vertikaal bindmiddel wordt vooral gebruikt met granulaten van 1-2mm, 2-3mm en 3-4mm voor de opkanten van trappen en plinten.

EIGENSCHAPPEN

	A+B
Kleur	opaak - transparant
Dichtheid bij 20°C	± 1,15 kg/dm ³
Viscositeit	thixotroop
Vaststofgehalte	100 vol.% (= 100 gew.%)
Vlampunt	A component: > 108 °C B component: > 100 °C
Mengverhouding in gewicht	100 delen A + 54 delen B
Potlife bij 20°C	± 40 min
Drogen bij 20 °C en 65% RV	mechanisch belastbaar: na 2 dagen chemisch belastbaar: na 7 dagen
Hechtsterkte	groter dan beton
Verwerkingstemperatuur	10°C - 30°C
Eisen voor ondergrond	- voldoende droog - vrij van loszittende delen, vet, stof, vuil, ... - niet doorbuigend of bewegend - goed watervast - voldoende drukvast en trekvast
Verdunning	niet aangewezen
Reiniging	Cleaner EP - aceton - toluen
Verbruik	sierkwarts + 8 à 10 % mix A+B
Verpakking	sets van 2 kg of op aanvraag
Bewaring	A-comp: 24 maanden (in gesloten, originele verpakking, 10-25°C) B-comp: 12 maanden (in gesloten, originele verpakking, 10-25°C)

VERWERKING

- Meng zorgvuldig A en B component tot een homogene pasta.
- Breng een deel van de EVB / QC EP-VERTICAL BINDER aan als primer op het te behandelen oppervlak in een vrij dikke laag.
- Meng vervolgens de rest van de EVB / QC EP-VERTICAL BINDER à ratio van 8 à 10 % met de granulaten.
- Breng dan met een spaan de gemengde granulaten aan op de nog natte primer en strijk glad.
Als het materiaal teveel aan de spaan begint te kleven, vernevel dan een beetje water op de spaan.

VEILIGHEID

Voor gebruik: lees vooraf altijd en grondig de MSDS-fiche van de gebruikte producten.