

PU300 / QC PU-BINDER UV 300

4/4/2022

PRODUCTOMSCHRIJVING

PU300 / QC PU-BINDER UV 300 is een 1 component, UV stabiel, hard elastische polyurethaan bindmiddel met een gemiddelde viscositeit.
PU300 / QC PU-BINDER UV 300 hardt uit door gebruik te maken van chemische crosslinking en wordt daardoor een bindmiddel met een erg goede resistentie tegen slijtage. PU300 / QC PU-BINDER UV 300 heeft een goede weerstand tegen verdunde zuren en basen, water en vele andere chemische componenten.

TOEPASSING**EIGENSCHAPPEN****PU300 / QC PU-BINDER UV 300**

Kleur	kleurloos
Dichtheid bij 20°C	1,15 kg/dm ³
Viscositeit	± 3000 mPa.s
VOC-gehalte	< 1%
Vaststofgehalte	100%
Vlampunt	A component: > 200°C
Mengverhouding in gewicht	niet van toepassing (1 component)
Verwerkingstijd	15 tot 30 minuten (versnelling bij hogere luchtvochtigheid/temperatuur)
Drogen bij 20 °C en 65% RV	beloopbaar: na 4 uur mechanisch belastbaar: na 1 dagen chemisch belastbaar: na 7 dagen
Verwerkingstemperatuur	10°C - 30°C
Eisen voor ondergrond	- voldoende droog - vrij van loszittende delen, vet, stof, vuil, ... - niet doorbuigend of bewegend - goed watervast
Verdunning	niet aangewezen
Reiniging	PMA - aceton -xyleen
Verbruik	6%
Verpakking	sets van 3 kg, 6kg, 21kg
Bewaring	12 maanden (in gesloten, originele verpakking, 10-25°C)

INSTALLATIE

Zie plaatsingsvoorschrift van het systeem in kwestie.

VEILIGHEID

Voor gebruik: lees vooraf altijd en grondig de MSDS-fiche van de gebruikte producten.

VOC = < 1%

