

PRODUCTOMSCHRIJVING

EP-TOPCOAT is een emissiearme 2 componenten topcoat voor het matterend afzegelen van epoxy hars vloeren.

TOEPASSING

EP-TOPCOAT kan toegepast worden als toplaag van epoxy kunstharsvloeren die binnen liggen.

EP-TOPCOAT kan na proeven ook bij oude ondergronden epoxy en polyurethaan toegepast worden.

VERWERKING

A- en B-component goed mengen.

Het aanbrengen van het mengsel gebeurt kruiselings met een pluivrije mohairrol.

De te bewerken vloer in velden indelen om een meervoudig aanbrengen en wilde overlappingsen te voorkomen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	A+B
Kleur	Kleurloos, Mat
Hechting	>3,3 N/mm ²
Mengverhouding in gewicht	2 delen A + 3 delen B
Verwerkingstijd bij 20 °C	60 minuten
Hardingstijd bij 20 °C en 65% RV	18 - 24u
Overwerkbaarheid	Na 18u
Mechanische belastbaarheid	Na 72u
Chemische belastbaarheid	Na 168 u
Verbruik	120 tot 180 gr/m ² per laag
Verpakking	sets van 5kg en 10kg
Bewaring	12 maanden (in gesloten, originele verpakking, 10-25°C)

VEILIGHEID

Voor gebruik: lees vooraf steeds grondig de MSDS-fiche van de gebruikte producten.

De bovenvermelde info wordt door Sidec steeds ter goeder trouw verstrekt, echter zonder enige garanties. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Mocht Sidec toch verantwoordelijk gesteld worden, dan zal dit steeds beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen. Deze versie vervangt alle vorige versies.

