

SAD33 PLUS / QC AC-FILLER 33

1/7/2020

PRODUCTOMSCHRIJVING

SAD33 PLUS / QC AC-FILLER 33 is een hoog visceus, 1-component acrylaat copolymeer dispersie. Deze transparante en quasi vergelingsvrije kunststof is bedoeld om de poriën van een siergrindvloer te dichten.

**TOEPASSING**

Soms is het nodig om de poriën van een Sidec steentapijt te dichten met een (acrylaat) dichtzetmassa, vb in toiletten, keukens, etc. Na uitharding kan men nog een extra PU of epoxy vernislaag met de gewenste glansgraad aanbrengen.

Deze bewerking is noodzakelijk in vochtige ruimtes. SAD33 PLUS / QC AC-FILLER 33 is geen waterdichtingsproducten en kan hiervoor dus ook niet gebruikt worden!

OPGELET

SAD33 PLUS / QC AC-FILLER 33 kan enkel voor binnenvloeren gebruikt worden.

Een met SAD33 PLUS / QC AC-FILLER 33 bewerkte vloer niet te snel afdekken met plastic of karton, dit kan witte plekken geven.

SAD33 PLUS / QC AC-FILLER 33 nooit aanbrengen met borstel om schuimvorming te voorkomen.

Landuring contact met water kan ervoor zorgen dat de SAD33 PLUS / QC AC-FILLER 33 wit wordt.

Er wordt afgeraden om steentapijten gelegd op een vochtige ondergrond en buitenvloeren dicht te zetten.

Indien er een vloerverwarming aanwezig is, moet deze 1 dag voor het smeren worden afgezet.

SAD33 PLUS / QC AC-FILLER 33 niet resistent voor:

- Sommige rubbers. Rubber kan uitlogen in de poriën van de SAD en de vloer blijvend vervuilen
- Sommige tapijten kunnen pigmenten afgeven die de sad blijvend vervuilen
- Banden van moto's, auto's,...



SAD33 PLUS / QC AC-FILLER 33

1/7/2020

VERWERKING

- Enkel gebruiken op nieuw geplaatste vloeren zonder vervuiling.
- Minimaal 24 uur na het aanbrengen van siergrindvloer kan de SAD aangebracht worden.
- SAD is gebruiksklaar. Giet wat SAD op de vloer en verdeel nauwgezet met een (transparante) (raam)wisser.
- Zorg ervoor steeds in twee richtingen te wisselen (links-rechts;voor-achter) om een optimale verdichting te bekomen en het overtollige materiaal te verwijderen.
- Werk voldoende snel om aandrogging te vermijden.
- Door een goede ventilatie na de plaatsing bekomt men een snellere uitharding. Zorg ervoor dat tijdens de droging geen stof, water of andere verontreinigingen op de vloer terecht komen.
- Verdere afwerking kan pas nadat SAD volledig transparant is opgedroogd. Afdekken van vloer voor volgende werkzaamheden kan ook pas indien SAD volledig is uitgehard.

EIGENSCHAPPEN	SAD33 PLUS / QC AC-FILLER 33
Kleur	melkachtig - in dunne laag transparant na droging
Dichtheid bij 20°C	± 1,02 kg/dm ³
Viscositeit	thixotrope pasta
Vaststofgehalte	52 gew.%
Vlampunt	niet van toepassing
Drogen bij 20 °C en 65% RV	beloopbaar en overschilderbaar: na 24 uur bijna volledige doorharding: na 7 dagen volledige doorharding: na 28 dagen
Verwerkingstemperatuur	10°C - 35°C
Eisen voor ondergrond	- voldoende droog - vrij van loszittende delen, vet, stof, vuil,...
Verdunning	niet aangewezen
Reiniging	water
Verbruik	op 1-2mm: 0,600 kg/m ² op 1-4mm: 0,650 kg/m ² op 2-3mm: 0,750 kg/m ² op 3-4mm: 1kg/m ²
Verpakking	emmers van 10 kg of op aanvraag

VEILIGHEID

Voor gebruik: lees vooraf altijd en grondig de MSDS-fiche van de gebruikte producten.

